

Adeziv pentru Placarea Peretilor si Pardoselilor

UZIN Power Base

Adeziv plastifiat, cu curgere redusa si intarire hidraulica

Descriere:

Adeziv plastifiat, cu curgere redusa si intarire hidraulica conform DIN EN 12 004 C1 T pentru placarea peretilor si pardoselilor.

Recomandat pentru:

- ▶ dale mari si mici, fine si rugoase
- ▶ ceramica, piatra si clincher
- ▶ izolatii lipite si placi usoare pentru constructii

Recomandat la folosirea pe:

- ▶ glet
- ▶ placi ceramice
- ▶ tencuiala
- ▶ zidarie, piatra, beton gaz, calcar
- ▶ beton, beton prefabricat (min. 6 luni vechime)
- ▶ sape grosiere

Amestecat cu aditivul UZIN Power Mix, rezulta un mortar flexibil cu aderenza si capacitate de deformare deosebite, de ex: sub dalele de piatra fina.

Proprietati/Beneficii ale Produsului:

Un amestec uscat de mortar, plastifiat, cu intarire hidraulica. Cand se amesteca cu apa, rezulta un mortar fin, omogen, cu curgere redusa si lucrabilitate excelenta.

Compozitie: Ciment portland, aditivi minerali, copolimeri din acetat de polivinil si lianti.

- ▶ Prescriptie standard
- ▶ Curgere redusa, in special la fixarea placilor pe ziduri
- ▶ Se foloseste atat la interior cat si la exterior
- ▶ Grosime stratului de adeziv pana la 5 mm
- ▶ GISCODE ZP 1 / continut scazut de crom

Date Tehnice:

Ambalaj:	Sac de hartie
Dimensiune ambalaj:	25 Kg
Garantie:	Min. 6 luni
Culoare:	Alb
Cantitatea de apa necesara:	Aprox. 6,5 litri la un sac de 25 Kg
Temperatura de lucru:	5°C - 25°C
Durata de pastrare in bidon:	Aprox. 5 ore*
Timp de lucru:	Aprox. 15 minute*
Gata de chituire:	Dupa aprox. 24 ore*
Portanta:	Dupa aprox. 3 zile*
Rezistenta finala:	Dupa aprox. 28 zile*

*La 23°C si 50% umiditate relativa.

Aplicare:

1. Se pun aproximativ 6,5 litri de apa rece si curata intr-o galeata curata, se toarna continutul unui sac (25 Kg) in timp ce se amesteca cu putere si se amesteca pana se obtine un mortar omogen si fara cocoloase.
2. Se lasa sa stea aprox. 3 minute, apoi se amesteca bine inca o data.
3. Folosind o spatula, se aplica un strat de contact subtire si etans pe suprafata.
4. Pe stratul de contact inca proaspat, se aplica inca un strat de adeziv de grosime adecvata si, folosind o spatula cu dinti, se intinde uniform pe toata suprafata. Se aplica numai atat mortar cat poate fi acoperit in timpul de lucru (se testeaza cu degetul). Durata de pastrare in bidon este de aproximativ 5 ore.
5. Se aplica placile pe stratul de mortar printr-o usoara miscare de rotire si se preseaza bine.

Cand se foloseste aditivul Power Mix, se amesteca 1 parte de dispersie si 2 parti apa si se amesteca cu adezivul. Pentru un sac de 25 Kg, sunt necesari aprox. 6,5 litri din acest amestec.

Selectand o spatula cu dinti si o metoda de aplicare adecvate (cu incarcare/floatant), se poate realiza cea mai buna instalare.

Consum:

Spatula	Consum	Acoperire aproximativa la un sac de 25 Kg
C2, dinti de 6 mm	2,2 Kg/m ²	11,4
C4, dinti de 8 mm	2,9 Kg/m ²	8,6
C5, dinti de 10 mm	3,6 Kg/m ²	6,9
UZIN 16	4,4 Kg/m ²	5,7

Sunt posibile diferente de consum in functie de starea substratului (rugozitate, diferente de nivel, inclinatie), manuirea si calitatea spatulei.

note importante:

► Garantie min. 6 luni. A se pastra in loc racoros si uscat. Se inchide etans ambalajul deschis si se foloseste materialul ramas cat mai repede.

► Pentru zone cu mare expunere la chimicale sau acizi si pe lemn sau placi aglomerate si substraturi similare, se folosesc produsele UZIN conform Ghidului de Produse sau cereti suport tehnic.

► Conditii de lucru optime sunt 15 – 25°C, umiditate relativa 75%. Temperatura scazuta si umiditatea crescuta lungesc timpul de uscare, pe cand temperatura ridicata si umiditatea scazuta si suprafetele foarte absorbante scurteaza timpul de uscare.

► Se protejeaza suprafetele proaspat instalate de curent, razele directe ale soarelui si surse de caldura.

► Pentru placile cu partea din spate foarte structurata, stratul de adeziv ar putea necesita un strat subtire de acoperire pentru a asigura o suprafata de sprijin completa pentru placi. In plus, in astfel de cazuri, sunt necesare un substrat plat si o grosime apreciabila a placilor. Se recomanda spatule cu dinti UZIN 16 sau UZIN 20.

► Se spala cu apa sculele si placile murdarite cat timp adezivul este inca proaspat.

► Uscarea si rezistenta depind de conditiile climatice. Cand se foloseste in exterior, trebuie sa se ia in considerare vremea astfel incat sa se asigure intarirea si uscarea adecvata a materialului, sau se iau masuri de protectie. Daca este necesar, se folosesc sistemele cu intarire rapida UZIN .

► Se chituiesc placile numai dupa ce s-a intarit si uscat adezivul. Se evita circulatia pe suprafata prea devreme. Adaugarea de UZIN Power Mix extinde usor procesul de intarire.

► Se aplica si se recomanda in mod special urmatoarele prevederi si standarde: DIN 18 352 „Lucrari de Instalare Placi Ceramice” / DIN 18 157 „ Instalarea acoperitorilor ceramice folosind metoda stratului subtire” / publicatia Asociatiei Centrale Germane a Meseriilor din Constructii (ZDB) „ Placi ceramice mari si mici, piatra naturala si artificiala pe pardoseli din ciment incalzite” / „Placarea pardoselilor din afara cladirilor” si hidroizolarea in constructii conform DIN 18 195, precum si alte standarde conexe.

Protectia Locului de Munca si a Mediului:

GISCODE ZP 1 – continut scazut de crom conform TRGS 613. Simbol de pericolozitate Xi: „Iritant”. Contine ciment ce produce o alcalinizare puternica in reactie cu apa. A se evita contactul cu pielea si ochii. In cazul unui contact, se clateste bine si imediat cu apa. In cazul iritarii pielii sau ochilor, se consulta un doctor. La amestecare, se poarta o masca de protectie la praf. Se utilizeaza manusi de protectie. Dupa intarire, nu prezinta nici un risc fiziologic sau ecologic.

Indepartarea gunoiului:

A nu se arunca in scurgeri, cursuri de apa sau pe pamant. Ambalajul de hartie golit, este reciclabil. Se aduna deseuri de material, se amesteca cu apa si se lasa sa se intareasca, apoi se indeparteaza ca Deseuri de Constructie.