

Adeziv Monocomponent pentru Parchet, cu protectie la umezeala

UZIN MK 100

Adeziv de parchet, cu emisii foarte slabe, fara continut de solvent si apa, flexibil

Descriere:

Adeziv monocomponent pentru parchet, cu o gama foarte larga de utilizari, pentru lipirea parchetului si in special pentru lemnul sensibil la umezeala.

Recomandari:

- ▶ Parchet lamelar
- ▶ Dale gen mozaic
- ▶ Parchet imbinat
- ▶ Parchet laminat si prefinisat
- ▶ Carton compact
- ▶ Esente exotice
- ▶ Stejar aburit
- ▶ Blocuri de lemn de pana la 30 mm

Potrivit pentru substraturi cu rezistenta adecvata, cum ar fi: sapele grosiere, betonul, placile aglomerate V100, toate izolatiile UZIN pentru parchet, precum si pe sistemele de incalzire cu apa in pardoseala.

Conform TRGS 610, adezivii pe baza de solvent devin din ce in ce mai restrictionati, adezivii pe baza de apa se pot folosi doar in anumite conditii, deci:

Adezivul flexibil pentru parchet UZIN MK 100 – fara solvent si apa, flexibil si cu intarire rapida – reprezinta o alternativa tehnica viabila pentru toate tipurile de parchet si de substrate.

Proprietati/Beneficii ale Produsului:

Adeziv monocomponent, cu protectie si intarire la umezeala, care combina flexibilitatea unui adeziv poliuretanic cu avantajele tehnologiei moderne de protectie la umezeala. Fara solvent si apa, se poate folosi fara probleme pentru utilizator, nu umfla deloc parchetul. Avand o aderenta foarte elastica dar nu slaba, disipeaza fortele de forfecare si reduce transferul de forte daunatoare substratului.

Lianti: prepolimer de silan modificat.

- ▶ Usor de aplicat
- ▶ “Trage” foarte bine
- ▶ Buna formare a bavurilor
- ▶ Prindere rapida
- ▶ Ramane flexibil dupa intarire
- ▶ Disipeaza fortele de forfecare
- ▶ Gama universala de folosire
- ▶ Reziduurile de adeziv de pe parchet pot fi inlaturate
- ▶ Nu contine apa si solvent
- ▶ Nu prezinta pericol
- ▶ EMICODE EC 1/emisii foarte joase

Date Tehnice:

Ambalaj:	Galeata metalica
Capacitate:	16 Kg
Garantie:	Min. 6 luni
Culoare:	Bej
Consum:	Aprox. 1000 g/m ²
Temperatura de lucru:	Min. 15°C la nivelul pardoselei
Timp de deschidere:	Fara*
Timp de lucru:	20 – 25 minute*
Portanta:	Dupa aprox. 24 ore*
Sablare/Lacuire:	Dupa aprox. 72 ore*
Rezistenta finala:	Dupa 5 – 7 zile*

*In conditii normale, la 20°C.

Pregatirea substratului:

Suprafata trebuie sa fie solida, uscata, fara crapaturi, curata si fara materiale care ar putea diminua aderența.

Sapele grosiere trebuie slefuite si aspirate, ori de catre instalatorul sapei grosiere, ca finisaj, ori de catre instalatorul parchetului, ca serviciu facturabil.

Suprafata se verifica in conformitate cu standardele in vigoare; raportati orice neconcordanta. Pentru parchet, se recomanda in mod special testarea substratului. Toate zonele slabe se perie mecanic, se slefuiesc sau se sableaza. Se aspira in totalitate materialul afanat si praful.

Suprafetele absorbante se amorseaza cu amorsa de reactie, epoxidica, bicomponenta UZIN PE 420 sau cu amorsa-strat de ermetizare epoxidic UZIN PE 460. A se avea in vedere timpul de uscare. Amorsa poate fi omisa pe substratele care sunt conforme cu standardele si sunt sdevcate pentru parchet. Se amorseaza suprafetele foarte denivelate sau rugoase cu amorsa universala UZIN PE 360 si se aplica o sapa autonivelanta pentru parchet UZIN NC 174, groasa de cel puțin 3 mm, pentru a obtine o nivelare imbunatatita conform cu instructiunile producatorului.

A se avea in vedere Fisele Tehnice ale Produselor folosite.

Aplicare:

1. Inainte de folosire, se lasa galetile sa ajunga la temperatura camerei. Dupa deschidere, se inlatura folia de acoperire si, daca este necesar, se inlatura toata pielita formata la suprafata materialului; a nu se amesteca in adeziv. Se aplica adezivul in mod egal pe substrat, folosind o spatula cu dinti. Se aplica numai atat adeziv cat poate fi acoperit in 20 – 25 de minute.
2. Se intinde adezivul in mod egal pe suprafata, folosind o spatula adecvata (a se vedea „Consum”). Se aplica doar atat adeziv cat poate fi acoperit in 50 – 60 de minute.
3. Lipirea parchetului incepe printr-o usoara rasucire si prin apasare puternica sau prin presare. Este necesar sa se asigure transferul de adeziv cel mai bun posibil catre fata inferioara a parchetului.
4. Cu ajutorul penelor, se lasa o distanta de 10 – 15 mm intre zid si parchet. Se inlatura penele imediat dupa instalare.
5. Nota: se sterge imediat orice murdarire a suprafetelor de parchet instalat si se inlatura toate urmele reziduale cu diluantul special UZIN VE124. sculele se curata imediat dupa folosire. Adezivul intarit poate fi inlaturat de pe parchet fara a lasa reziduuri.

Consum:

Toate Tipurile de Parchet	Spatula	Consum
	B11	Aprox. 1000 g/m ²

Informatiile de mai sus se bazeaza pe experienta si investigatiile noastre. Varietatea de materiale asociate si difere catre noi. Calitatea lucrailor Dumneavoastra depinde, deci, de propriile abilitati profesionale si de felul in care utilizati. Trebuie sa aveti in vedere recomandarile de instalare ale producatorului acoperitoarei. Publicarea acestei Fise Te

► Garantie minimum 6 luni, in ambalajul original, cand este pastrat la loc uscat si racoros. A se feri de inghet. Galetile desfacute se acopera ermetic cu capacul si se foloseste materialul cat mai rapid posibil.

► Conditii de lucru optime sunt 18 – 25°C, umiditatea relativa sub 75%. Conform standardelor pentru lemn, umiditatea aerului si aclimatizarea adecvata a parchetului, acesta poate fi slefuit si lacuit dupa 72 de ore, de ex: cu lacurile Pallmann.

► Atentie: instalarea parchetului care nu este uscat conform standardelor poate, in cazul cresterii umiditatii aerului, sa duca la deteriorari ca urmare a umflarii lemnului.

► Se aplica si se recomanda in mod special urmatoarele prevederi si standarde: DIN 18 365 „Lucrul cu Parchetul” / Publicatia Asociatiei Industriei Adezivilor „Lipirea Parchetului” / Publicatia Asociatiei Centrale Germane a Meseriilor din Constructii (ZDB) „Acoperitorile elastice si textile si parchetul pe pardoselile incalzite”. / Informatiile tehnice 2/1990 ale Asociatiei Federale pentru Sape Grosiere si Acoperitori (BEB) „Evaluarea si pregatirea suprafetelor sapei grosiere anhidrite” / Publicatia 2/2002 a BEB „Evaluarea si pregatirea substratelor – instalarea acoperitorilor de pardoseala elastice si textile, laminate, a parchetului si blocurilor de lemn – pe pardoseli incalzite si neincalzite.

Protectia Locului de Munca si a Mediului:

Nu contine solvent. Nu este inflamabil. A se evita contactul cu ochii si pielea. A se folosi crema de protectie, manusi protectoare si ochelari. A se asigura o buna ventilare. Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu multa apa si sapun. In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si apelati la medic. A se vedea informatiile de siguranta de pe eticheta produsului precum si specificatiile tehnice pentru asigurarea sigurantei. Odata intarit, nu prezinta nici un risc fiziologic sau ecologic. Nu contamineaza aerul interior cu formaldehida sau alti compusi volatili. EMICODE EC 1 – emisii foarte scazute.

Indepartarea gunoiiului:

A nu se arunca deseuri in scurgeri, canalizare sau pe pamant. Galetile goale, razuite si bine scurse sunt reciclabile. Recipientele cu reziduuri de lichid, precum si produsul in stare lichida, sunt clasificate ca Deseuri Speciale. Reziduurile de produs uscat sunt clasificate ca Deseuri de Constructii.